

# WRAPSODY

**CAST 10100176**

**12" x 1 450' | Pellicule étirable manuelle**

## INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

### » DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule claire, brillante, qui offre une meilleure couverture. Elle facilite la lecture des codes barres.

### » APPLICATIONS

Entrepôt d'épicerie | Distribution de grand volume | Toutes les applications

### » SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Propriétés de la pellicule

	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture DM	--	--	ASTM D882
Résistance à la rupture DT	1 440 psi	± 15 %	ASTM D882
Force de traction à la rupture DM	6 100 psi	± 15 %	ASTM D882
Force de traction à la rupture DT	4 600 psi	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	310 %	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	540 %	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	7.2 lb	± 15 %	ASTM D5748
Énergie-résistance à la perforation	25.5 in-lb	± 15 %	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	230 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	650 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Cling – Extérieur à intérieur @ 100%	130 g/mil	± 15 %	ASTM D5458

#### Dimension

	VALEUR	TOLÉRANCE
Core ID	3.05"	± 0.05"
Épaisseur de la pellicule	11.9 microns	