

WRAPSODY

CAST 10100181

5" x 1 500' | Pellicule étirable manuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

» DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule claire, brillante, qui offre une meilleure couverture. Elle facilite la lecture des codes barres.

» APPLICATION

Distribution | Déménagement et stockage | Produits en boîte | Industrie du transport

» COULEUR

Clair

» SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture DM	1 300 psi	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la rupture DT	1 200 psi	± 15 %	ASTM D882
Force de traction à la rupture DM	8 700 psi	± 15 %	ASTM D882
Force de traction à la rupture DT	4 000 psi	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	550 %	± 15 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	750 %	± 15 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	10.0 lb	± 15 %	ASTM D5748
Énergie-résistance à la perforation	20.8 in-lb	± 15 %	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	330 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	540 g/mil	± 15 %	ASTM D1922
Cling – Extérieur à intérieur @ 100%	min 150 g/in	± 15 %	ASTM D5458

Dimension

	VALEUR	TOLÉRANCE
Core ID	3.05"	± 0.05"
Épaisseur de la pellicule	20.3 microns	