

WRAPSODY

CAST 10101538

13.5" x 1 450' | Pellicule étirable manuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

» DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule claire, brillante, qui offre une meilleure couverture. Elle facilite la lecture des codes barres.

» SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la traction DM	5 100 psi	ASTM D882
Résistance à la traction DT	3 900 psi	ASTM D882
Force de traction à la rupture DM	1 500 psi	ASTM D882
Force de traction à la rupture DT	1 300 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	300 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	700 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	9.5 lb	ASTM D5748
Énergie-résistance à la perforation	17.6 in-lb	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	40 g/mil	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	850 g/mil	ASTM D1922
Cling – Extérieur à l'intérieur à 225 %	min 150 g/in	ASTM D5458

Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	16.5 microns