

WRAPSODY

CAST 10101852

13.5" x 1450'| Pellicule étirable manuelle

INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

» DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule claire, brillante, qui offre une meilleure couverture. Elle facilite la lecture des codes barres.

» SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la traction DM	1 450 psi	ASTM D882
Résistance à la traction DT	1 300 psi	ASTM D882
Force de traction à la rupture DM	5 000 psi	ASTM D882
Force de traction à la rupture DT	3 800 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	320 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	730 %	ASTM D882
Résistance à la perforation	10.0 lb	ASTM D5748
Énergie-résistance à la perforation	19.9 in-lb	ASTM D5748
Elmendorf force à la déchirure DM	40 g/mil	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	800 g/mil	ASTM D1922
Cling – Extérieur à l'intérieur à 225 %	min 150 g/in	ASTM D5458

Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	19 microns