

WRAPSODY

EKO EVO I 10200287

500MM x 10 900' | Pellicule étirable machine

INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

» DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule haute performance issue de la dernière génération, avec possibilité de pré-étirement de 250% et plus.

» COULEUR

Clair

» SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture	7 270 psi	ASTM D882
Résistance à la rupture	5 110 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	652 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	774 %	ASTM D882
Elmendorf force à la déchirure DM	179 g	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	322 g	ASTM D1922
Résistance au choc	178 g	ASTM D1709
Brillance à 45°	90.0 %	ASTM D2457
Opacité	1.3 %	ASTM D1003

Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	10.4 microns