

WRAPSODY

EKO EVO II 10200288

500MM x 10 000' | Pellicule étirable machine

INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

» DESCRIPTION DU PRODUIT

Pellicule haute performance issue de la dernière génération qui a une bonne résistance à la tension, avec possibilité de pré-étirement de 250% et plus.

» COULEUR

Clair

» SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture	5 270 psi	ASTM D882
Résistance à la rupture	7 310 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	668 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	786 %	ASTM D882
Elmendorf force à la déchirure DM	211 g	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	348 g	ASTM D1922
Résistance au choc	193 g	ASTM D1709
Brillance à 45°	91.0 %	ASTM D2457
Opacité	1.4 %	ASTM D1003

Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	11.4 microns