

WRAPSODY

EKO EVO III 10200289

500MM x 9 000' | Pellicule étirable machine

**INFORMATIONS TECHNIQUES
& PROPRIÉTÉS**

» **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Pellicule haute performance issue de la dernière génération qui a une bonne résistance à la tension et une excellente force de contention, avec possibilité de pré-étirement de 250% et plus.

» **COULEUR**

Clair

» **SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT**

Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture	5 690 psi	ASTM D882
Résistance à la rupture	7 400 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	697 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	808 %	ASTM D882
Elmendorf force à la déchirure DM	290 g	ASTM D1922
Elmendorf force à la déchirure DT	415 g	ASTM D1922
Résistance au choc	206 g	ASTM D1709
Brillance à 45°	91.0 %	ASTM D2457
Opacité	1.4 %	ASTM D1003

Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	12.7 microns