

**WRAPSODY**

**PRÉ-ÉTIRÉE 10100169**

**15" x 1 450' | Pellicule étirable manuelle**

## INFORMATIONS TECHNIQUES & PROPRIÉTÉS

### » DESCRIPTION DU PRODUIT

Légère, facile à appliquer, avec excellente mémoire de rétion. Elle offre un rendement supérieur avec des bordures renforcées pour éviter les déchirures en cas de choc.

### » SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Propriétés de la pellicule

	VALEUR	MÉTHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture DM	14 100 psi	ASTM D882
Résistance à la rupture DT	3 500 psi	ASTM D882
Élongation à la rupture DM	70 %	ASTM D882
Élongation à la rupture DT	785 %	ASTM D882
Opacité	2.0 %	
Cling	115 min, 125 tgt	ASTM D5458
Résistance à la perforation (gramme/feuille)	130 g/mil	ASTM D1709

#### Dimension

	VALEUR
Épaisseur de la pellicule	7.37 microns